



PROFESSIONAL LINE

**Broušení a leštění****ABR 600**

Víceúčelový brusný krém na přírodní kámen, aglomeráty, keramiku a porcelánové dlaždice.

ABR 600 je krémová tekutina obsahující speciální plnidla, která lze díky mikroabrazivnímu leštícímu účinku použít na různé typy materiálů a dosáhnout tak různých výsledků v závislosti na povrchu, na který se aplikují.

Při použití na **leštěný nebo leštěný přírodní kámen ABR 600** účinně nahrazuje střední velikosti zrn pro mechanické leštění (diamantové pryskyřičné podložky, velikost zrn 400-800).

Při použití na **kartáčovaný přírodní kámen** nahrazuje **ABR 600** mechanickou techniku kartáčování, odstraňuje škrábance a vady a čistí povrch do hloubky.

Při použití na **keramické podlahy nebo na porcelán či kameninu s texturou** dokáže **ABR 600** obnovit škrábance nebo oděrky a zvýšit odolnost povrchu proti znečištění, aniž by výrazně změnil jeho původní lesk.

ABR 600 lze s úspěchem použít také ke změkčení příliš drsných povrchů strukturovaných materiálů, což znamená, že se sníží množství nečistot zachycených na podlaze.

Pokud se **ABR 600** použije na všechny povrchy, které byly leštěny, ale jsou bez lesku, může vytvořit takzvaný "honovaný" vzhled: matný leštěný povrch, který je jemný, rovnoměrný a zcela bez charakteristických škrábanců zanechaných mechanickým leštěním.

BENEFITY

- ✓ Univerzální řešení
- ✓ Povrchová úprava Soft touch
- ✓ Výrobek na vodní bázi
- ✓ Rovnoměrné výsledky

POUŽITÍ

Tento výrobek lze na vnitřní i venkovní povrchy.

Tento výrobek je vhodný pro použití na mramor, žulu, travertin, vápenec, glazovanou keramiku, přírodní porcelánové dlaždice, leštěné porcelánové dlaždice, strukturované porcelánové dlaždice, aglomerát mramoru a betonu, aglomerát mramoru a pryskyřice a aglomerát křemene a pryskyřice.

POKRYTÍ

30/40 m²/kg

APLIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ

Jednokotoučový stroj o výkonu nejméně 1,5 HP; ruční rotační kartáč.

Společnost Faber Chimica je schopna dodat jednokotoučový stroj WARRIOR o výkonu 2,2 HP, který je optimalizován pro správnou aplikaci jakéhokoli produktu.

KROKY APLIKACE**Příprava povrchu**

- Pečlivě očistěte povrch a odstraňte veškerý prach nebo nečistoty.
- Doporučujeme nanášet výrobek postupně a pokrývat plochy přibližně po 2 m².
- Nikdy neaplikujte **ABR 600** na mokré povrchy. **ABR 600** lze použít na mírně vlhké povrchy; proto se ujistěte, že ošetřovaný povrch je co nejsušší.
- **ABR 600** aplikujte na povrchy s teplotou mezi +5 a +40 °C.
- Všechny přilehlé povrchy, které nejsou ošetřeny přípravkem, musí být chráněny.

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE



KROKY APLIKACE

Aplikace

Před použitím výrobku je nutné provést předběžnou zkoušku na neexponované ploše nebo nepoužitém kusu materiálu, aby se ověřila vhodnost výrobku.

- Před použitím lahvičku dobře protřepejte a na ošetřovaný povrch nalijte 2/3 lžíce přípravku. Toto množství postačuje k ošetření plochy o rozloze přibližně 2 m².
- krému přidejte malé množství vody. Pro představu, na každou lžici výrobku je potřeba přibližně 1 lžíce vody.
- Jakmile se do krému přidá voda, pokračujte v nanášení krému na povrch pomocí jednokotoučového stroje s bílou podložkou, nastaveného na 150 až 200 otáček za minutu. Pokračujte jednokotoučovým strojem a dbejte na rovnoměrné pokrytí celé plochy krémem. Snažte se každou část podlahy stejný početkrát.
- nanášení si směs musí zachovat krémovou konzistenci, a proto, pokud by byla příliš suchá, postupně přidejte trochu vody.
- Pokračujte v přejezdech leštičkou po povrchu, dokud nebude výsledek odpovídat požadavkům. To lze snadno zkontrolovat v průběhu aplikace tak, že odstraníte malou plochu výrobku pomocí stěrky nebo podobného mopu a zkontrolujete kvalitu povrchu.
- Po dosažení požadovaného výsledku vysajte nebo odstraňte z povrchu zbytky a opláchněte je velkým množstvím čisté vody.

Obecně platí, že **ABR 600** dosáhne požadovaného výsledku během 15-25 průjezdů leštičky, nezávisle na typu povrchu.

Obnovení používání povrchu

Po pečlivém odstranění případných zbytků a opláchnutí povrchu vodou lze podlahu otevřít k použití.

PRODUKTY
PRO ÚDRŽBU

- Pro každodenní údržbu povrchu ošetřeného přípravkem **ABR 600** doporučujeme: **NEUGEL** nebo **ALGAFLOOR**
- Pro náročné povrchy ošetřené přípravkem **ABR 600** doporučujeme podle typu nečistot a čištěného materiálu použít přípravek **FABER 30** nebo **DETERFUG**.

POKYNY A
SMĚRNICE

- Nenechávejte výrobek během procesu nanášení zaschnout. Často kontrolujte konzistenci a podle potřeby přidávejte vodu, aby se výrobek vrátil do tekutého/krémového stavu.
- Výrobek nikdy nenanášejte na mokré povrchy
- Nepoužívejte výrobek na příliš zahřáté povrchy.
- Nepoužívejte výrobek na leštěný materiál, pokud to není výslovně požadováno.
- Výrobek aplikujte na povrchy s teplotou mezi +5 a +40 °C.
- Při nanášení na nedávno položené nebo spárované povrchy počkejte, až lepidlo nebo spárovací hmota zcela vytvrdne.
- Před nanesením přípravku na celý povrch je vhodné vyzkoušet malou, neexponovanou plochu nebo nepoužitý kus, aby se ověřila jeho vhodnost pro použití.

VYBAVENÍ
ČIŠTĚNÍ

Po skončení aplikace lze použité zařízení umýt vodou.



PROFESSIONAL LINE



FYZIKÁLNĚ-TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzorec	Cream
Barva	Grey
Zápach	Bez vůně
pH:	7,0± 0,5
Specifická hmotnost při 20 °C	1750± 10 g/l

SKLADOVÁNÍ

Nádoby uchovávejte těsně uzavřené a skladujte je na chladném a suchém místě.

36 měsíců v originálním, uzavřeném obalu, skladovaný na chladném a suchém místě.

BALENÍ

250 ml láhev - 12 lahví v krabici 1

kg láhev - 12 lahví v krabici

5 kg láhev - 4 láhve v krabici

BEZPEČNOST

Při aplikaci přípravku vždy používejte vhodné osobní ochranné prostředky. a pečlivě dodržujte pokyny v bezpečnostním listu výrobku.

Revize 3.0 17/10/2022

Tento list nahrazuje všechny předchozí verze. Vždy se řiďte nejnovější verzí technického listu, která je k dispozici na stránkách www.fabersurfacecare.com. Společnost Faber Chimica si vyhrazuje právo aktualizovat a/nebo upravovat údaje a informace obsažené v tomto technickém listu.

Informace v tomto listu vycházejí z našich bohatých zkušeností v oblasti technického a provozního výzkumu. V každém případě byste měli vždy provést předběžnou zkoušku, abyste ověřili vhodnost výrobku pro zamýšlené použití a typ materiálu, na který bude aplikován. Informace a návrhy nelze chápat jako závazek ani z nich nevyplývá naše odpovědnost, protože podmínky a způsob použití výrobku nemůžeme kontrolovat. Proto se společnost Faber Chimica Srl zřeká jakékoli odpovědnosti týkající se použití těchto údajů a návrhů.

Dodavatel: purewindows s.r.o.
Rohatecká 217
696 02 Ratíškovice
www.purewindows.eu

MADE IN ITALY

100%