

Impregnace a ochrana povrchů

AS 930 CP

Odolný proti skvrnám i leptání – rozpouštědlový přípravek s lesklým efektem pro mramor, travertin, vápenec a další kyselinocitlivé materiály

AS 930 CP je jednosložkový ochranný prostředek s lesklým efektem, odolný proti skvrnám i kyselému leptání.

Je určen k aplikaci na pracovní desky v kuchyních, koupelnách a stolech z citlivých materiálů, jako je mramor, travertin nebo vápenec.

Zanechává leštěný povrch a zvýrazňuje přirozený vzhled kamene. Díky své jednoduché aplikaci a složení je praktickým řešením pro ochranu povrchů.

VÝHODY

- ✓ Výborná odolnost proti kyselinovému leptání
- ✓ Výborná odolnost proti skvrnám
- ✓ Nežloutne časem
- ✓ Certifikován pro povrchy přicházející do styku s potravinami

POUŽITÍ

Pro vnitřní i venkovní použití.

Vhodné pro mramor, travertin, vápenec a další kyselinocitlivé materiály.

VÝDATNOST

15–20 m²/kg

NÁŘADÍ PRO APLIKACI

Aplikátor z ovčí vlny, melaminová houba nebo pad

POSTUP APLIKACE

Příprava povrchu

- Povrch důkladně očistěte od prachu a nečistot
- Aplikujte pouze v prostředí s kontrolovaným výskytem prachu a špíny
- Neaplikujte na vlhké nebo mokré povrchy
- Neaplikujte na zahřáté povrchy
- Všechny okolní části, které nemají být ošetřeny, zakryjte

Aplikace

Před aplikací vždy proveďte zkoušku na skrytém nebo nevyužitém kusu materiálu.

- Přípravek před použitím dobře protřepejte
- Aplikujte přímým nalitím na povrch
- Rozetřete přípravek rovnoměrně aplikátorem z ovčí vlny nebo melaminovým padem – povrch by měl být rovnoměrně pokryt souvislou vrstvou
- Nechte působit – během této fáze nesmí přípravek zaschnout
- Při ošetření větších ploch doporučujeme pracovat po částech s časem aplikace do 5 minut
- Po nanesení se mohou objevit nerovnosti – nezasahujte, přípravek se srovná sám
- Zasychání: cca 1–2 hodiny
- Maximální účinnost nastává po 24 hodinách od aplikace

DOBA SCHNUTÍ

Produkt zasychá během 1–2 hodin.

ZATÍŽENÍ POVRCHU

Povrch lze začít používat po 24 hodinách od aplikace.

PROSTŘEDKY PRO ÚDRŽBU

- Pro běžnou údržbu povrchu ošetřeného AS 930 CP doporučujeme: **CP 5**
- Pro odstranění AS 930 CP doporučujeme provést „dvojitě odvoskování“ pomocí přípravků **DEC 21** a **FABER 30**

POKYNY A DOPORUČENÍ

- Neaplikujte na znečištěný povrch
- Neaplikujte na podlahy
- Neaplikujte na vlhké nebo zahřáté povrchy
- Po aplikaci nezasahujte do schnutí – nerovnoměrné zasychání může negativně ovlivnit výsledek
- Pro maximální účinek používejte při práci krájecí podložky – vyvarujte se přímého styku ostrých předmětů s ošetřeným povrchem
- Vždy před aplikací proveďte test vhodnosti

ČIŠTĚNÍ NÁRADÍ

Nářadí lze po použití vyčistit technickým benzínem (white spirit).

FYZIKÁLNĚ-TECHNICKÉ ÚDAJE

Forma: kapalina

Barva: čirá

Zápach: rozpouštědlový

Hustota při 20 °C: 963 ± 10 g/l

Bod vzplanutí (ASTM D 56): 17 °C (otevřená nádoba)

SKLADOVÁNÍ

Uchovávejte v dobře uzavřeném obalu na chladném a suchém místě.

TRVANLIVOST

12 měsíců v originálním neotevřeném obalu

BALENÍ

Lahve 1 kg – 12 kusů v krabici

BEZPEČNOST

Při aplikaci vždy používejte vhodné osobní ochranné prostředky a řiďte se bezpečnostním listem.

Tento list nahrazuje všechny předchozí verze. Vždy se řiďte nejnovější verzí technického listu, která je k dispozici na stránkách www.fabersurfacecare.com. Společnost Faber Chimica si vyhrazuje právo aktualizovat a/nebo upravovat údaje a informace obsažené v tomto technickém listu. Informace v tomto listu vycházejí z našich bohatých zkušeností v oblasti technického a provozního výzkumu. V každém případě byste měli vždy provést předběžnou zkoušku, abyste ověřili vhodnost výrobku pro zamýšlené použití a typ materiálu, na který bude aplikován. Informace a návrhy nelze chápat jako závazek ani z nich nevyplývá naše odpovědnost, protože podmínky a způsob použití výrobku nemůžeme kontrolovat. Proto se společnost Faber Chimica Srl zříká jakékoli odpovědnosti týkající se použití těchto údajů a návrhů.

Dodavatel: purewindows s.r.o

Rohatecká 217

696 02 Ratíškovice

www.purewindows.eu