



PROFESSIONAL LINE

**Honování a leštění****FK 2****Krystalizátor na vodní bázi pro udržení lesku**

FK 2 je tekutý krystalizátor připravený k použití na mramorové nebo vápenné povrchy. **FK 2** obnovuje lesk povrchů, aniž by způsoboval žloutnutí nebo šednutí, nebo dokonce efekt "pomerančové kůry".

BENEFITY

- ✓ Připraveno k použití
- ✓ Nevzniká efekt "pomerančové kůry".
- ✓ Výrobek na vodní bázi
- ✓ Snadná aplikace

POUŽITÍ

Výrobek vhodný pro použití v interiéru
Výrobek je vhodný pro použití na: Mramor, travertin, vápenec

POKRYTÍ50/70 m²/kg**APLIKAČNÍ
ZAŘÍZENÍ**

Jednokotoučový stroj s výkonem nejméně 1,5 HP; podložka z ocelové vlny.
Společnost Faber Chimica může dodat jednokotoučový stroj WARRIOR který má výkon 2,2 HP a je optimalizován pro správnou aplikaci jakéhokoli produktu.

KROKY APLIKACE**Příprava povrchu**

- Pečlivě očistěte povrch a odstraňte veškerý prach nebo nečistoty. Doporučujeme použít **přípravek FABER 30**, v závislosti na povaze nečistot a typu povrchu.
- Doporučujeme nanášet přípravek na úseky povrchu o délce 1 m².
- Výrobek aplikujte na povrchy s teplotou mezi +5 a +40 °C.
- Všechny přilehlé povrchy, které nejsou ošetřeny přípravkem, musí být chráněny.
- Před zahájením krystalizace doporučujeme nalít **FK 2** do láhve vybavené širokou rozprašovací tryskou. Tím se proces výrazně .

Aplikace

Před použitím výrobku je nutné provést předběžnou zkoušku na neexponované ploše nebo nepoužitém kusu materiálu, aby se ověřila vhodnost výrobku.

- Lahvičku dobře protřepejte a nastříkejte malé množství přípravku přímo na plochu, kterou chcete vykrytalizovat. Obecně platí, že ke krystalizaci 1 m² plochy stačí přibližně 3-4 stříky přípravku.
- Ihned po dávkování pokračujte v leštění výrobku pomocí jednokotoučového stroje vybaveného podložkami z ocelové vlny pro krystalizaci s otáčkami mezi 150 a 200 za minutu. Pracujte s jednokotoučovým strojem a dbejte na to, abyste výrobek nanášeli krouživými pohyby rovnoměrně po celém povrchu.
- Výrobek leštěte, dokud nezaschne.
- Přejděte k následující části, kde se produkt aplikuje podle výše uvedeného popisu.
- Po úplné krystalizaci povrchu odstraňte zbytky z podložky z ocelové vlny suchým hadříkem nebo vysavačem.
- Pokud je povrch obzvláště opotřebovaný, doporučujeme provést až 3 aplikace na jeden úsek.

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE



KROKY APLIKACE

- Výrobek nedává vady vrstvení, takže úplné krystalizaci povrchu nebudou mezi jednotlivými částmi rozdíly v lesku.

Obnovení používání povrchu

Po odstranění zbytků podložky z ocelové vlny pokračujte v používání povrchu.

PRODUKTY PRO ÚDRŽBU

- Pro každodenní údržbu povrchu ošetřeného přípravkem **FK 2** doporučujeme: **ALGAFLOOR** nebo **NEUGEL** v závislosti na typu materiálu.
- Pro náročné čištění povrchu ošetřeného přípravkem **FK 2** doporučujeme: **FABER 30**.

POKYNY A SMĚRNICE

- Výrobek nikdy nenanášejte na mokré povrchy
- Nepoužívejte výrobek na příliš zahřáté povrchy.
- Výrobek aplikujte na povrchy s teplotou mezi +5 a +40 °C.
- Při nanášení na nedávno položené nebo spárované povrchy počkejte, až lepidlo nebo spárovací hmota zcela vytvrdne.
- Před nanesením přípravku na celý povrch je vhodné vyzkoušet malou, neexponovanou plochu nebo nepoužitý kus, aby se ověřila jeho vhodnost pro použití.

VYBAVENÍ ČIŠTĚNÍ

Po skončení aplikace lze použité zařízení omýt vodou.

FYZIKÁLNĚ-TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzorec	Kapalina
Barva	Růžová
Zápach	Bez vůně
pH:	2,5± 0,4
Měrná hmotnost při 20 °C	1137± 10 g/l

SKLADOVÁNÍ

Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou a skladujte ji na chladném a suchém místě.

36 měsíců v originálním, uzavřeném obalu, skladovaný na chladném a suchém místě.

BALENÍ

5 l láhev - 4 láhve v krabici

BEZPEČNOST

Při aplikaci přípravku vždy používejte vhodné osobní ochranné prostředky. a pečlivě dodržujte pokyny v bezpečnostním listu výrobku.

Revisione 2.0 - 05/06/2024

Tento list nahrazuje všechny předchozí verze. Vždy se řiďte nejnovější verzí technického listu, která je k dispozici na stránkách www.fabersurfacecare.com. Společnost Faber Chimica si vyhrazuje právo aktualizovat a/nebo upravovat údaje a informace obsažené v tomto technickém listu.

Informace v tomto listu vycházejí z našich bohatých zkušeností v oblasti technického a provozního výzkumu. V každém případě byste měli vždy provést předběžnou zkoušku, abyste ověřili vhodnost výrobku pro zamýšlené použití a typ materiálu, na který bude aplikován. Informace a návrhy nelze chápat jako závazek ani z nich nevyplývá naše odpovědnost, protože podmínky a způsob použití výrobku nemůžeme kontrolovat. Proto se společnost Faber Chimica Srl zřeká jakékoli odpovědnosti týkající se použití těchto údajů a návrhů.

Dodavatel: purewindows s.r.o.
Rohatecká 217
696 02 Ratíškovice
www.purewindows.eu