



PROFESSIONAL LINE



TILE & STONE CARE

Ochrana a ošetření

P 147

Rozpouštědlová, barvu zvýrazňující, skvrnám odolná, nefiltrující úprava s matným povrchem pro středně až vysoce savé povrchy.

P 147 je rozpouštědlový, nefiltrující, skvrnám odolný a barvu zvýrazňující přípravek. Používá se k zesílení barvy savých povrchů, kterým dodává matný vzhled bez vytváření povrchového filmu. **P 147** je určen k ošetření materiálů se středním a středně vysokým stupněm savosti. **P 147** dodává podkladu vynikající odolnost proti skvrnám, což usnadňuje každodenní čištění a údržbu.

BENEFITY

- ✓ Odolnost vůči UV záření
- ✓ Certifikováno jako bezpečné pro použití na površích, které přicházejí do styku s potravinami.
- ✓ Ošetření bez natáčení
- ✓ Nebude žlutý přesčas

POUŽITÍ

Výrobek je vhodný pro použití na: Břidlice, pískovec, čedič - láva, mramor - aglomerát, mramor - aglomerát z pryskyřice, křemen - aglomerát z pryskyřice, kámen, tavený čedič, betonové dlaždice, beton, žula, vápenec, mramor, rekonstruovaný kámen (Ecopietra), porfyr, kvarcit, terakota, travertin, tuf. Výrobek není vhodný pro aplikace na lesklé povrchy.

POKRYTÍ

15/20 m²/lAPLIKACE
VYBAVENÍ

Štětce, aplikátor z jehněčí vlny, váleček, hadřík

KROKY APLIKACE

Příprava povrchu

- Pečlivě očistěte povrch a odstraňte veškerý prach nebo nečistoty.
- Nikdy nepoužívejte přípravek **P 147** na mokré nebo vlhké povrchy.
- **P 147** aplikujte na povrchy s teplotou mezi +5 a +40 °C.
- Všechny povrchy v bezprostřední blízkosti, které nejsou ošetřovány, musí být chráněny.

Aplikace

Před použitím výrobku je nutné provést předběžnou zkoušku na neexponované ploše nebo nepoužitém kusu materiálu, aby se ověřila vhodnost výrobku.

- Na čistý a suchý povrch naneste rovnoměrnou vrstvu přípravku vhodným nástrojem a dbejte na to, abyste vytvořili rovnoměrnou vrstvu pokrývající celý ošetřovaný povrch.
- Přibližně 5-10 minut po aplikaci přebytečný přípravek znovu rozetřete stejným nástrojem, který jste použili při aplikaci, a dbejte na rovnoměrné pokrytí povrchu.
- Asi 20-30 minut po nanesení přípravku důkladně odstraňte všechny zbytky a ujistěte se, že byly odstraněny všechny přebytky, abyste předešli případnému problému s mastnotou. Tato operace se provádí kartáčováním povrchu za sucha pomocí standardní podlahové leštičky (1,5 HP, 175 ot./min.) s bílým nebo jehněčím padem nebo nástavcem z vlny a bavlny. Alternativně lze zbytky odstranit pomocí orbitálního nebo ručního kotouče s použitím bílého kotouče nebo padu, popř. kompaktní plstěný nebo vlněný hadřík na horní plochy, svislé povrchy nebo malé plochy.

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE



KROKY APLIKACE

- Aby se maximalizovala účinnost ošetření proti skvrnám, intenzita zvýraznění barvy a trvanlivost ošetření, je možné počkat více než 20-30 minut, až do maximálně 45-60 minut před odstraněním zbytků, aby přípravek mohl plně a hluboko proniknout do struktury kompaktnějších materiálů. Tímto způsobem může být odstranění povrchových zbytků o něco obtížnější.

Doba sušení

Výrobek rychle zasychá, do 1-2 hodin po aplikaci.

Obnovení používání povrchu

Po 4-6 hodinách od aplikace pokračujte v používání povrchu.

PRODUKTY PRO ÚDRŽBU

- Pro každodenní čištění povrchu ošetřeného přípravkem **P 147** doporučujeme: **NEUGEL** nebo **ALGAFLOOR**
- Pro náročné čištění povrchu ošetřeného přípravkem **P 147** doporučujeme: **FABER 30** nebo **DETERFUG** podle typu materiálu
- Pro odstranění **P 147** doporučujeme: **DEC 21** a/nebo **DECERA/P** v závislosti na materiálu.

POKYNY A SMĚRNICE

- Výrobek nikdy nenanášejte na mokré nebo vlhké povrchy.
- Pokud je výrobek aplikován jako ochrana proti skvrnám na materiál, který již byl opatřen základním nátěrem s vysokým stupněm penetračního vodoodpudivého tmelu, počkejte před aplikací **P 147**, až tento nátěr zcela zaschne.
- Výrobek neaplikujte na příliš zahřáté povrchy.
- Přípravek neaplikujte, pokud hrozí bezprostřední nebezpečí deště nebo mrazu nebo za přítomnosti mlhy, oparu nebo vysoké vlhkosti.
- Přípravek aplikujte na povrchy s teplotou mezi +5 a +35 °C.
- Při nanášení na nedávno položené nebo spárované povrchy počkejte, až lepidlo nebo spárovací hmota zcela vytvrdne.
- Před nanesením přípravku na celý povrch je vhodné vyzkoušet malou, neexponovanou plochu nebo nepoužitý kus, aby se ověřila jeho vhodnost pro použití.

VYBAVENÍ ČIŠTĚNÍ

Po skončení aplikace lze použité zařízení umýt pomocí bílé barvy. ducha.

FYZIKÁLNĚ-TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzorec	Kapalina
Barva	Přehledně
Zápach	Rozpouštědlo
Měrná hmotnost a 20 °C	850± 10 g/l
Bod vzplanutí (ASTM D 56)	< 21°C

SKLADOVÁNÍ

Nádoby uchovávejte těsně uzavřenou a skladujte ji na chladném a suchém místě.

24 měsíců v originálním, uzavřeném obalu, uložený na chladném a suchém místě.



PROFESSIONAL LINE



BALENÍ

1 l lahve - 12 lahví v krabici
5 l lahve - 4 lahve v krabici

BEZPEČNOST

Při aplikaci přípravku vždy používejte vhodné osobní ochranné prostředky.
a pečlivě dodržujte pokyny v bezpečnostním listu výrobku.

Revize 6.0 17/10/2023

Tento list nahrazuje všechny předchozí verze. Vždy se řiďte nejnovější verzí technického listu, která je k dispozici na stránkách www.fabersurfacecare.com. Společnost Faber Chimica si vyhrazuje právo aktualizovat a/nebo upravovat údaje a informace obsažené v tomto technickém listu.

Informace v tomto listu vycházejí z našich bohatých zkušeností v oblasti technického a provozního výzkumu. V každém případě byste měli vždy provést předběžnou zkoušku, abyste ověřili vhodnost výrobku pro zamýšlené použití a typ materiálu, na který bude aplikován. Informace a návrhy nelze chápat jako závazek ani z nich nevyplývá naše odpovědnost, protože podmínky a způsob použití výrobku nemůžeme kontrolovat. Proto se společnost Faber Chimica Srl zříká jakékoli odpovědnosti týkající se použití těchto údajů a návrhů.

Dodavatel: purewindows s.r.o.
Rohatecká 217
696 02 Ratíškovice
www.purewindows.eu

MADE IN ITALY

100%